

ECO PRIM VG

Felhasználásra kész, nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású vizes diszperziós akril alapozó



www.blauer-engel.de/uz113

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános célú alapozó beltérben aljzatkiegyenlítő anyagok tapadásának fokozására minden nedvszívó aljzatra.

Jellemző alkalmazások

- Nagyon tömör és sima cementkötésű vakolatok és betonpadlók előkészítése MAPEI aljzatkiegyenlítő termékek bedolgozása előtt (lásd az aljzatkiegyenlítő termékeket).
- Gipsz és anhidrit felületek előkészítése cementkötésű simítás vagy ragasztók felhordása előtt.
- Nedvszívó, porózus felületek előkészítése öntapadós vagy klikkes rendszerű LVT („Luxury Vinyl Tiles”) burkolat fektetése előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Eco Prim VG** könnyen felhordható, akrilgyanta bázisú vizes diszperziós alapozó. Kitűnő tapadási jellemzőkkel rendelkezik, rugalmas, vízálló és öregedésálló.

Az **Eco Prim VG** felhasználásra kész fehér színű folyadék. Ecsettel vagy hengerrel könnyen felhordható.

Az **Eco Prim VG** nem gyúlékony és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE ECI Plus). Minden különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az **Eco Prim VG**-t csak beltéri padlófelületekre használja.
- Magnezit aljzatokra használjon **Primer EP**-t vagy **Mapeprim SP**-t.
- Ne használja az **Eco Prim VG**-t felszálló nedvességnek kitett aljzatokon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen egyenletesen száraz, mechanikailag szilárd, és a portól, málló részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más olyan anyagtól mentes, amely gátolja a tapadást.

Az egyes országokban érvényes előírásokat mindig be kell tartani.

Feltétlenül meg kell győződni arról, hogy az aljzatban nincs jelen felszívárgó nedvesség.

A könnyített vagy hőszigetelő réteg feletti úsztatott esztricheknek és a talajon fekvő aljzatoknak a nedvesség felszívárgását megakadályozó párazáró szigetelőréteggel kell rendelkezniük.

Az alapozó felhordása

Az **Eco Prim VG** felhasználásra kész, ecsettel vagy hengerrel hordható fel.

Az alapozó kiszáradása után megkezdhető a simítóanyag vagy a ragasztó terítése. A száradási idő az aljzat nedvszívó képességétől és a környezeti körülményektől (hőmérséklet és páratartalom) függően változik.

Ugyanakkor javasoljuk, hogy a várakozási idő ne haladja meg a 24 órát.

Tisztítás

Amíg nedves, az **Eco Prim VG**-t a padlóról vagy falburkolatokról, szerszámokról, a kezéről és a ruhájáról vízzel lehet lemosni. Ha megszáradt, használjon alkoholt vagy **Pulicol 2000**-t.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet az aljzat porozitásától és a felhordás módjától függően 0,10-0,20 kg/m² között változik.

KISZERELÉS

Az **Eco Prim VG** 1 kg-os, 5 kg-os és 10 kg-os kannákban kapható.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között az **Eco Prim VG** eredeti bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig stabil. Kerülje a fagyban tárolást.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.

A készítmények besorolására vonatkozó jelenlegi szabályok értelmében az **Eco Prim VG** nem minősül veszélyesnek. Javasoljuk, hogy viseljen védőszemüveget s védőkesztyűt és tartsa be a vegyszerek kezelésekor általánosan alkalmazandó óvintézkedéseket.

Tartsa távol a gyermektől. Biztosítson jó szellőzést a felhasználás alatt és utána is egészen a száradásig. Kerülje az étkezést, ivást és dohányzást, amíg használja a terméket. Ha a termék a bőrre vagy a szembe kerül öblítse le haladéktalanul bő vízzel. Ne engedje a terméket a csatornahálózatba, vízfolyásba vagy a talajba jutni.

Használat után a szerszámokat haladéktalanul tisztítsa meg szappannal és vízzel. Csak tökéletesen kitisztított kannák újrahasznosíthatók. A megszáradt termék maradékokat lehet normál háztartási hulladékként kezelni. A termék tartalmaz: BIT és CIT/MIT (3:1). Tájékoztatásért az allergiában szenvedők számára, kérjük, hívja a +36-1-4766464 vagy +36-80-201199 telefonszámot.

További és teljeskörű információért a termék biztonságos használatáról olvassa el a legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

A termék tartalmaz:

víz, kötőanyag, adalékszer, pigment, tartósítószer (Vdl-RL 01/June 2018).

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	híg folyadék
Szín:	világoskék
Sűrűség (g/cm ³):	1,01
pH:	8,0
Szárazanyag-tartalom (%):	24
- EMICODE: - Blauer Engel:	EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátású DE-UZ 113 További információért olvassa el a Biztonsági Adatlapot
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet-tartomány:	+5°C-tól +35°C-ig

Száradási idő simítóhabarcs vagy ragasztó felhordása előtt: – nedvszívó aljzatok (pl. esztrich, beton): – gipsz bázisú aljzatok:	30 perc 30-60 perc
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Ellenállás nedvességgel szemben:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Ellenállás oldószerekkel és olajokkal szemben:	megfelelő
Ellenállás savakkal és lúgokkal szemben:	megfelelő
Hőállóság:	kitűnő

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

2931-6-2021 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

